

LD-2C Polietileno de baja densidad película

- Polietileno baja densidad película con aditivos
- Buena transparencia, buen brillo
- Excelente procesabilidad
- Cumple con U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 . para uso en contacto con alimentos

Propiedades Físicas		Metodo	Valores
Resin Properties	1.25 mil		
Indice de Fluidez (I ₂) @190°C/2.16 kg, g/10 min		ASTM D 1238	2.0
Densidad, g/ cm ³		ASTM D 792	0.922
Haze (%)			8.0
Brillo @ 45 ^a			63
Resistencia al Dardo (g)		ASTM D 1709	90
Elongacion (%)	MD	ASTM D 882	350
	TD		700
1% Modulo Secante (psi)	MD	ASTM D 882	25,000
	TD	ASTM D 882	29,000