

## POLIETILENO HOMOPOLIMERO DE ALTA DENSIDAD

Polietileno homopolimero de alta densidad para extrusión con excelente procesabilidad.

### Aplicación

Envase de leche, agua, jugo.

### Propiedades Físicas

Propiedad	ASTM tes Method	Valores típicos Valor
Indice de Fluidez/ 190° C/ 2.16kg g/10 min	D1238	0.75
Densidad/ g/cc	D1505	0.963
<b>Resistencia (ESCR)</b> Condicion A F50 (100% Igepal) Condicion B F50	D1693 D1693	h 15-20 h 10
<b>Elongacion</b> 2" (50 mm) / min.	D638	>300 %
<b>Módulo de Flexión</b>	D790	MPa 1654

### Acondicionamiento y condiciones de la prueba

Estos parámetros y condiciones de procesado, deben utilizarse solo como referencia y no constituyen una garantía implícita o explícita para la aplicación propuesta.

